

RP602Z シリーズ 信頼性試験成績書

30P602ZFD -Ver. Aa

機能 : 昇降圧DC/DCコンバータ

パッケージ : WLCSP-20-P1 ... 鉛フリー半田ボール (Sn-3.0Ag-0.5Cu)、ハロゲンフリー樹脂品

(JEITA ED-4701準拠)

No.	試験項目	条件	前処理(*)	試験時間	r/n
1	高温動作	Ta=125°C VDD=Vopt max. DC印加	無	1000h	0/32
2	高温高湿バイアス	Ta=85°C RH=85% VDD=Vopt max. DC印加	①+②	1000h	0/22
3	高温保存	Ta=150°C	無	1000h	0/22
4	低温保存	Ta=-65°C	無	1000h	0/22
5	高温高湿保存	Ta=85°C RH=85%	①+②	1000h	0/22
6	温度サイクル	Ta=-65~150°C(各30分)	①+②	100cycles	0/11
7	USPCBT	Ta=125°C RH=85% 2X10 ⁵ Pa VDD=Vopt max. DC印加	①+②	100h	0/11
8	USPCT	Ta=125°C RH=85% 2X10 ⁵ Pa	①+②	100h	0/11
9	半田耐熱性	赤外線リフロー (下図参照)	①	3回	0/88
10	静電耐量①	MM C=200pF R=0Ω ±200V	無	5回	0/11
11	静電耐量②	HBM C=100pF R=1.5kΩ ±2.0kV	無	3回	0/11
12	静電耐量③	CDM ±1.0kV	無	1回	0/11
13	ラッチアップ耐量	パルス電流注入法 ±100mA	無	1回	0/11


判定基準: 製品規格を満足すること。または外観に異常なきこと。

*) 前処理条件

(JEITA ED-4701/100方法104参照)
保管時の吸湿及び実装時の熱ストレスを各試験の前処理として行うシリーズ試験。

- ①飽和加湿処理 (Ta=85°C、RH=85%、T=168h)
- ②赤外線リフロー (連続3回実施)

鉛フリー対応リフロープロファイル(表面温度)



総合 : 合格

所見 : 寿命、環境試験ともに良好な結果が得られました。